

Landhausdiele massiv Lärche LAGM

Oberseite der Diele

Merkmal	A/B
Äste	frei von Durchfallästen, Astlöchern und Faulästen zulässig: schwarze Punktäste bis 5 mm; gesunde, festverwachsene Äste unbegrenzt; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste, rindenumrandete Äste, wenn nicht ausfallgefährdet; Kantenbeschädigungen bis zu einem Durchmesser von 15% der Brettbreite, sofern Deckung vorhanden, wenn nicht gelten die Kriterien für Durchfalläste. Ausgeschlagene Stellen zulässig bis bis 40% der Astfläche; auf der Fläche bis zu einem Durchmesser von 30% der Brettbreite
Harzgallen	zulässig bis 50 mm ² unbegrenzt; bis 120 mm ² 3 pro 1,5 m; bis 500 mm ² 1 pro Brett
Risse	Haarrisse unbegrenzt; nicht durchgehende Risse bis 1/3 der Brettlänge (Einzelriss bis 100 mm + Brettbreite) vereinzelt; durchgehende Risse max. 2-fache Brettbreite, Endrisse: 1-fache Profilholzbreite
Verformungen	zulässig soweit Nut und Feder über die gesamte Länge eine einwandfreie Verbindung aufweisen
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig wenn geschlossen
Baumkante	zulässig auf der Rückseite, wenn Nut und Feder nicht betroffen
Druckholz & Markröhre	zulässig
Stapellatten-Markierung	unzulässig
Pilsbefall	unzulässig
Schädlingsbefall	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.